

AUFBAU



- Hot Coating
- ca. 1,0 mm Pur alpines Heu und Bergkräuter von Organoid® Technologies
- 2,0 mm Kork Composite > 600 kg/m³
- 6,8 mm Hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
- 1,2 mm Presskork Gegenzug

OBERFLÄCHEN

*zart duftend / weitere Oberflächen auf Anfrage



WILDSPITZE*

ALMHEU AUS 1.700M SEEHÖHE
AM FUSSE DER WILDSPITZE –

INFOS

»Genieße den einzigartig authentischen Duft von handgesenstem Almheu aus 1.700 m Seehöhe, gewachsen an den Abhängen der Wildspitze, Tirols höchstem Berg. Liebevoll in Handarbeit Stück für Stück gefertigt.«

EINFACH ZU VERLEGEN MIT DEM **KLICK-SYSTEM**



GESAMTSTÄRKE	ca. 11 mm	
FORMAT	1.235 mm x 305 mm	
VARIANTEN	andere Oberflächen auf Anfrage	
MASSE & GESAMTDICKE	EN 427 & EN 428	1.235 x 305 x 11 mm
KLASSIFIKATION	EN 16511	Objektbereich 32
FLÄCHENGEWICHT	EN 430	ca. 8.500 g/m ²
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
ABRIEBVERHALTEN	EN 13329	AC3
RAUMSCHALLVERBESSERUNG	IHD-W-31	geeignet für Typ W
BRANDVERHALTEN	EN ISO 9239-1	Cfl s1
MASSTABILITÄT	EN 434	< 0,01%
WÄRMEDURCHGANGSWIDERSTAND	EN 12524	0,089 m ² K/W
RESTEINDRUCK	EN 433	max. 0,20 mm
STOSSFESTIGKEIT	ISO 24334	2.000 / 14 mm
KOEFFIZIENT RUTSCHHEMMUNG	EN 51130	R 10
CHEMIKALIENEINWIRKUNG	EN 423	sehr gute Beständigkeit
DICKENQUELLUNG 24h	EN 317	< 8%
QUERZUGWERTE KLICKVERBINDUNG	ISO 24334	HDF > 450 kg/lfm – kg/m
ABRIEBVERHALTEN	EN 14354 EN 13329	AC3

Wir behalten uns technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original abweichen.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

