














## REALSTONE

			HDF	Fliese
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 305 × 11 mm	ca. 1235 × 305 × 3 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 31	Wohnbereich 23 Objektbereich 31
	Flächengewicht	EN 430	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.000 g/m <sup>2</sup>
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	17 dB	16 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Dfl s1	Dfl s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,121 m <sup>2</sup> K/W	0,08 m <sup>2</sup> K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %
	Resteindruck	EN 433	max. 0,10 mm	max. 0,10 mm
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
	Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	Schiefer / Slate – R10	Schiefer / Slate – R10

